




佛山市质计中心


No: G17-WT4115



2015191684Z



(2015)(粤)质监认字103号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1401

检 验 报 告

Test Report

广东省质量监督塑料管材管件检验站

Guangdong Quality Supervision and Inspection Station for Plastic Pipes and Fittings



广东省质量监督塑料管材管件检验站

检 验 报 告

表号: QR-CX049-01A/Ed.10.0

共 2 页 第 1 页

产品名称 型号、规格 商标、等级	PP-R管瓷芯系列 S2.5系列 d _n 32×e _n 5.4mm 日丰 -----	生产日期 或批号	-----/-----
		样品编号	-----
委托单位	日丰企业集团有限公司	检验类别	委托检验
委托单位地址	佛山市禅城区祖庙路16号	样品数量/ 来样方式	8米/送样
生产单位 (委托方提供)	日丰企业(佛山)有限公司	接样日期	2017年05月19日
生产单位地址 (委托方提供)	佛山市三水区乐平工业园	接样人	李冬平
样品特征及状态	条状	检验日期	2017年05月20日至 2017年06月27日
检验依据	GB/T 18742.2-2002 《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材》		
检 验 结 论	<p>经检验,其中序号1不作判定,其余所检项目符合GB/T 18742.2-2002标准的要求。</p> <p style="text-align: right;">二〇一七年六月二十七日 复检报告未重盖红色“检验专用章”无效</p>		
备 注	本报告仅对来样负责。		

批准: 区卓琨 **区卓琨** (教授级高工) 审核: 王泽波 **王泽波** 主检: 邓天彩 **邓天彩**

广东省质量监督塑料管材管件检验站

检 验 报 告

No: G17-WT4115

共 2 页 第 2 页

表号: QR-CX049-02/Ed.10.0

序号	检测项目	单位符号	标准要求	检测结果	单项判定
1	颜色	----	一般为灰色, 其他颜色可由供需双方协商确定。	绿/白色	----
2	外观	----	管材的色泽应基本一致。	符合	合格
			管材的内外表面应光滑、平整, 无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并与轴线垂直。	符合	
3	不透光性	----	管材应不透光	符合	合格
4	平均外径	mm	32.0~32.3	32.2~32.3	合格
5	同一截面壁厚偏差	mm	+0.7 0	+0.3~+0.5	合格
6	纵向回缩率	%	≤2	0.6	合格
7	简支梁冲击试验	%	破损率 < 试样的10%	0	合格
8	静液压试验	----	20℃, 1h, 静液压应力16.0MPa; 试验后样品无破裂, 无渗漏。	符合	合格
			95℃, 22h, 静液压应力4.2MPa; 试验后样品无破裂, 无渗漏。	符合	
			95℃, 165h, 静液压应力3.8MPa; 试验后样品无破裂, 无渗漏。	符合	

(以下空白)